

Fiche Technique

Page 1 de 3

- Caractéristiques:** AKEMI® 2040 est une colle à 2 composants d'aspect visqueux, chargée, sans solvant, à base de résine époxy avec un durcisseur polyamine modifié.
- Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :
- très peu de retrait lors du durcissement et tension minimale de la couche de colle
 - collage particulièrement résistant aux intempéries
 - bonne stabilité à la chaleur: environ 60 - 70°C pour les collages chargés et environ 100 - 110°C pour les collages standards
 - pas de déformation de la couche de colle
 - faible tendance à la fatigue
 - très bonne résistance aux alcalis, et donc recommandé pour les collages sur béton
 - préconisé sur les matériaux étanches aux gaz, à cause de l'absence de solvant
 - bonne isolation électrique
 - bonne adhérence sur les pierres légèrement humides
 - recommandé pour les matériaux sensibles aux solvants, comme le polystyrène expansé, l'ABS
 - le produit n'a pas tendance à cristalliser, donc pas de problème de stockage et bonne sûreté d'utilisation
- Domaine d'utilisation:** AKEMI® 2040 est principalement conçu pour le collage dans l'industrie de la pierre, de la pierre naturelle (marbre, granit) ainsi que de la pierre artificielle ou des matériaux de construction (béton, terrazzo), employées les unes avec les autres ou avec l'acier. Grâce à sa consistance pâteuse le produit a une très bonne tenue sur les surfaces verticales et on peut ainsi coller des trous et former des chants et coins. En outre des surfaces collantes très irrégulières peuvent être abouchées. D'autres matériaux, comme les matériaux de synthèse (PVC dur, polyester, PS, ABS, PC), le papier, le bois, le verre et autres peuvent être collés avec AKEPOX® 2040. Bonne protection anti-corrosion des parties métalliques. Non recommandé pour les collages avec les polyoléfinés (PE, PP), les silicones, les fluo hydrocarbures (Téflon), le PVC mou, le PU mou, le butyle.
- Mode d'emploi:**
1. Nettoyer soigneusement les surfaces à traiter et les rendre légèrement rugueuses.
 2. Mélanger 2 équivalents en poids ou en volume de colle à 1 équivalent en poids ou en volume de durcisseur, jusqu'à obtenir une couleur homogène.
 3. On peut colorer le produit en utilisant les colorants ou concentrés AKEPOX® (incorporation maximale 5%).
 4. Le temps de manipulation du mélange est env. 45 à 55 minutes (20°C). Les pièces collées sont manipulables après 6 à 8 heures (20°C), chargeables et usinables après 12 à 16 heures (20°C). Résistance maximale après 7 jours (à 20°C).
 5. Les outils de travail peuvent être nettoyés avec AKEMI® Nitro-Diluant.
 6. La chaleur accélère et le froid ralentit le durcissement.

FT 09.22

Fiche Technique

Page 2 de 3

- Conseils particuliers:**
- Uniquement pour usage professionnel.
 - Convient pour le collage de pièces de construction porteuses, mais les normes pertinentes telles que la DIN 18516 partie 1 et partie 3 ou la DIN 2304 doivent être respectées lors de l'application.
 - Les supports métalliques doivent être rendus rugueux avant le collage pour éviter une diminution de l'adhérence.
 - Les propriétés mécaniques et chimiques optimales ne sont obtenues que si l'on respecte les quantités exactes lors du mélange (colle + durcisseur), un surplus de l'un des 2 composants entraînant un ramollissement.
 - Utiliser 2 spatules différentes pour prélever la colle et le durcisseur.
 - Une colle déjà épaisse ou gélifiée ne doit plus être utilisée.
 - En dessous de 10°C, le produit ne doit pas être utilisé, car on n'obtiendra pas un durcissement satisfaisant.
 - La colle une fois durcie a tendance à jaunir sous l'action du soleil et par conséquent ne doit pas être utilisée pour le collage de pièces claires ou blanches ou pour des joints visibles.
 - La colle durcie ne peut plus être enlevée avec des solvants mais uniquement mécaniquement, ou par traitement à très haute température (> 200°C).
 - Quand elle est correctement utilisée, la colle n'est pas nuisible à la santé.
 - Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.

- Données techniques:**
1. Composant A: Couleur: gris-blanc
Densité: env. 1,71 g/cm³
Composant B: Couleur: kaki-gris
Densité: env. 1,72 g/cm³
 2. Temps de manipulation:
 - a) Mélange de 100 g de composant A et de 50 g de composant B
à 10°C: 110 - 120 minutes
à 20°C: 45 - 55 minutes
à 30°C: 20 - 30 minutes
à 40°C: 10 - 20 minutes
 - b) à 20°C et différentes quantités
20 g composant A + 10 g composant B: 60 - 70 minutes
50 g composant A + 25 g composant B: 50 - 60 minutes
100 g composant A + 50 g composant B: 45 - 55 minutes
300 g composant A + 150 g composant B: 40 - 50 minutes
 3. Processus de durcissement (dureté) à 20°C sur une couche de 2 mm

<u>3h</u>	<u>4h</u>	<u>5h</u>	<u>6h</u>	<u>7h</u>	<u>8h</u>	<u>24h</u>
--	35	38	55	66	73	80
 4. Propriétés mécaniques:
Résistance à la flexion DIN 53452: 40 - 50 N/mm²
Résistance à la traction DIN 53455: 20 - 30 N/mm²
Module E: 8500 - 9000 N/mm²

FT 09.22

Fiche Technique

Page 3 de 3

5. Caractéristiques chimiques :	
Absorption d'eau DIN 53495	< 0,5%
Eau salée 10%	résistant
Eau de mer	résistant
Ammoniac 10%	résistant
Solution de soude 10%	résistant
Acide chlorhydrique 10%	résistant
Acide acétique 10%	résistance limitée
Acide formique 10%	résistance limitée
Essence	résistant
Mazout	résistant
Huile lubrifiante	résistant

Conservation: Au moins 24 mois après fabrication dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit sec et frais (5-25°C).

Conseil de sécurité: Voir la fiche de données de sécurité.

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.