

### Техническое описание

1 / 2

**Характеристики:** AKEMI® Superfast Volume Filler – 2-К шпатлёвка на основе ненасыщенных полиэфирных смол, растворенных в стироле. Отличительные особенности:

- хорошая заполняющая способность
- легко наносится на поверхность ввиду кремообразной консистенции
- короткое время отверждения (10 минут), при подогреве время снижается до 5 минут
- великолепно полируется
- очень хорошая адгезия к натуральным и искусственным камням.

**Область применения:** AKEMI® Superfast Volume Filler в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для шпаклевания слэбов натуральных камней на производственных шлифовально-полировальных линиях. Ввиду хорошей сбалансированной тиксотропной консистенции, шпатлёвка не даёт усадки даже при заделке больших каверн за один проход. Ввиду сильной реакции, препарат отверждается в течение короткого периода. Быстро высыхая, поверхность не пачкается.

**Инструкция по применению:**

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Тщательно смешать 1-4 гр. белого отвердителя со 100 гр. шпатлевки (4-5 см. выдавленной пасты из тюбика соответствуют 1 гр.).
3. Смесь должна быть выработана в течение 1-3 минут при 20°C.
4. Через 10 минут при 20°C, обработанные поверхности могут быть подвергнуты шлифованию и полированию.
5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
6. Инструмент может быть очищен AKEMI® Нитро растворителем.

**Специальные советы:**

- Для профессионального использования
- Используйте afin® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Увеличение порции отвердителя более 4% снижает адгезию и замедляет процесс отверждения.
- Уменьшение порции отвердителя менее 1% и снижение температуры до 5°C, значительно замедляет процесс отверждения.
- Слабая адгезия к влажному камню. Умеренная адгезия к свежевывработанным изделиям из бетона.
- Затвердевший препарат может быть удален механически или воздействием температуры более 200°C.
- Затвердевший клей не наносит вреда здоровью.
- В пределах ЕС: продукт может продаваться только в специализированных торговых точках.
- Утилизация в соответствии с рекомендациями EU 97/129EC, упаковка 94/62 EC.

**Технические данные:** Цвет: юрский LF 333, LF 170  
Плотность: 1,5 г/см<sup>3</sup>

Время выработки / мин:

а). При 20°C

1% отвердителя 2,5-4

2% ----- 2-2,5

3% ----- 1,5-2

TDS 03.23

## Техническое описание

2 / 2

4% ----- 1-1,5

б). С 2% отвердителя

при 10°C 4-7

20°C 2-2,5

30°C 1-1,5

**Хранение:** 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

**Данные безопасности:** Прочитать данные безопасности перед использованием продукта.

**Справка:** Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.