Техническое описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

AKEMI® АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - на основе синтетического каучука растворенного в сольвенте с антикоррозийными присадками.
Отличительные особенности:
- отличная шумоизоляция, эффективная защита от ударов камней, коррозии, даже при воздействии солей, не образует капель, не воздействует на пластмассовые и лакированные поверхности
- отличная адгезия к стали, алюминию, сухому дереву
- стойкость к высоким температурам и эластичность при низких температурах
- не содержит разрушающих озоновый слой газов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для защиты от камней, коррозии, шума. Наносится на днища, колесные арки, юбки, фартуки, спойлеры и др. видимые части корпусов и кузовов транспортных средств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть очищена от ржавчины, жира, пыли. Незначительные остатки ржавчины обработать AKEMI® ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ.
2. При нанесении, избегать попадания препарата на мотор, коробку передач, амортизаторы, элементы тормозной системы и др. вращающиеся части.
3. а) При нанесении "СПРЕЕМ": содержимое тщательно взболтать при появлении стука шарика. Распылять в несколько тонких слоев с расстояния 25см. Высыхает за 30-60 минут.
   б) При использовании баллона со специальным пульверизатором: содержимое тщательно взболтать. Под давлением 4-7 бар, распылять с расстояния 25см, тонкими слоями до достижения окончательного слоя в 1-2 мм. (3-4 слоя крест-накрест). Высыхает за 30-60 минут.
4. В случае последующей лакировки, выдержать 1-2 часа сушки.
5. В случае последующего нанесения двухкомпонентных лаков: наносить первый слой тонким, после выдержки – нанести окончательный.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Оптимальная рабочая температура +15 +25°C
- Наносить тонкими слоями. Толстый слой имеет худшие свойства и дольше сохнет.
- По окончании работ, баллон "СПРЕЙ" распылять форсункой вниз во избежание закупорки.
- Пульверизатор и инструмент легко могут быть очищены AKEMI® УНИВЕРСАЛЬНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ.
- При нанесении пульверизатором при низком давлении структура слоя грубая, при высоком давлении – структура тонкая
- Коррозионная стойкость снижается в случае постоянного воздействия бензина, масел, др. вредных веществ.
- Пригоден для последующей окраски

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	белый, серый, черный
а) Баллон "СПРЕЙ":	

Техническое описание

Плотность:	прим. 0,93 гр / см^3
Расход:	1-1,5 м^2 / бал.
Термостойкость:	100°C - непродолжительное время 80°C - длительное

б) Баллон для пистолета:

Плотность:	прим. 1,06 гр / см^3
Расход:	2-3 м^2 / бал.
Термостойкость:	100°C - непродолжительное время 80°C - длительное

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА**:**

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 05.05